乳白石英片

用途

隔热、阻断等工业用途

特性

高纯度 热稳定性 抗腐蚀性



新世纪石英采用乳白石英砣切割加工成不同的石英产品,主要作为绝缘法兰和垫片等

NC-WOO

是一种高纯乳白石英玻璃,均匀的分散,微米大小的孔可以产生良好的漫反射,一小块 NC-W00 的产品就可以有效的阻隔从紫外到红外线的所有波段光线。这种材料的密度和透明熔融石英非常接近,



火抛光后它有独一无二的微观结构和光滑的表面,因此 NC-W00 有良好的密封性,与其他乳白石英相比,NC-W00 更耐氢氟酸酸的侵蚀。

NC-W00 具有有典型粘度性和高纯石英玻璃的热导性。由于 NC-W00 产品有很好的密度,所以很容易与透明熔凝石英焊接,焊缝的质量非常好。具有和透明熔凝石英的相同的机械力。

最大规格(NC-W00) OD900mm*T20mm



NC-U300


新世纪石英采用另一种高效的降低成本的技术生产乳白石英方片,主要应用于隔热。

最大方片尺寸 长 1000*宽 500*厚 10-25mm 最大圆片 直径 600*厚度 10-25mm

NC-W00 and NC-U300 杂质含量

	Al	Fe	Ca	Mg	Ti	Ni	Mn	Cu	Li	Na	K	В	Co	ОН
NC-W00	25	0.5	0.8	0.1		0.06	1.17	0.1	0.3	2.2	1.6	0.31	0.01	
NC-U300	45	1.00	1.50	0.75	0.54	0.05	0.09	0.15	1.5	5.00	2.5			

NC-W00 显微镜下气泡分布



J. C.		透过率检测值				
波长(nm)	400nm	500nm	600nm	700nm		
透过率	1.00%	1. 20%	1. 20%	1. 20%		

乳白石英玻璃性能

性能	NC-W00	NC-U300		
密度	$2.10 \times 10^{3} \text{kg/m}$ 3	$1.95 \times 10^{3} \text{kg/m}$ 3		
抗压强度	>1.0×10 ⁹ Pa(N/m²)	>1.0×10 ⁹ Pa(N/m²)		
热膨胀系数	5.4×10 ⁻⁷ cm/cm°C	5.4×10 ⁻⁷ cm/cm°C		
热导率	低	低		
比热	670J/kg℃	650J/kg°C		
软化点	1730℃	1600℃		
退火点	1150℃	1100℃		